CapaPlex

Waterverdunbaar speciaal voorstrijkmiddel voor binnen en buiten.

Materiaal

Toepassing

CapaPlex is een met water te verdunnen, kleurloos dispersievoorstrijkmiddel voor het nivelleren van sterke of ongelijkmatig zuiging van goed hechtende ondergronden. Bijzonder geschikt als voorstrijkmiddel op cellenbeton. Door voor te strijken met CapaPlex is de "opentijd" van de volgende verflaag beduidend langer. Ook toe te passen als wasvaste, kleurloze afwerklaag op dispersieverf en behang.

Eigenschappen

- glanzend als afwerklaag binnen
- verbetert de afwerking van binnenmuurverven
- voorstrijkmiddel voor cellenbeton
- hoog vastestofgehalte
- vergeelt niet

Materiaalbasis

Met water te verdunnen en gemodificeerde kunststofdispersie.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,0 g/cm^3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond het technische informatieblad Nr. 650 "Ondergrond en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, borstel, roller (vacht 9-12 mm) of Airless-spuitapparatuur.

Bij verwerking met de roller kan op een gladde ondergrond rolbanen zichtbaar blijven. In voorkomende gevallen de natte laag met een borstel "na slechten".



Verdunnen	CapaPlex uitsluitend met water verdunnen. Normaal zuigende ondergrond: CapaPlex met 1 tot 2 delen water verdunnen. Sterk zuigende ondergronden: CapaPlex met 3 tot 4 delen water verdunnen en zonodig tweemaal voorstrijken. Onbehandeld cellenbeton: CapaPlex met 3 delen water verdunnen.
Opbouw van het systeem	Glanzende toplaag CapaPlex: Zijdeglanzende toplaag binnen:CapaPlex 1 tot 2x onverdund aanbrengen. Zijdematte toplaag / toplaag op behang binnen: CapaPlex 1 tot 2x verdund met 1 tot 2 delen water aanbrengen. Matte toplaag: CapaPlex 1 tot 2x verdund met 4 delen water aanbrengen. Bij de glanzende afwerkingen moet altijd een proefvlak op het object worden gemaakt om de glansgraad vast te stellen. Deze is na volledig drogen pas zichtbaar.
Verbruik	Afhankelijk van de zuigkracht en de soort ondergrond ca. 50 - 200 ml/m². Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimale verwerkingstemperatuur is 5 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheden verlengen de droogtijd.
Gereedschap	CapaPlex aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Airless-applicatie	Spuithoek: 60° Nozzle: 0,029" Druk: 50 bar Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Attentie	CapaPlex niet gebruiken op horizontale vlakken waarop water blijft staan. Gladde oppervlakken moeten een gelijkmatige zuiging hebben. CapaPlex altijd snel en zonder werkonderbreking verwerken. Een hogere temperatuur verkort de verwerkingstijd. Op oppervlakken met strijklicht kunnen oneffenheden en een rolstructuur zichtbaar zijn.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Reactiemateriaal uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Bevat polyvinylacetaathars, water, esteralcohol, additieven en conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be