

CapaTex Gloss 60

Glanzende, zeer goed te reinigen muurverf voor binnen.
Natteslijtage klasse 1.



Materiaal

Toepassing	Voor glanzende, zeer goed te reinigen afwerkingen op binnenmuren die zwaar worden belast of aan vervuiling onderhevig zijn. Bijzonder geschikt voor de afwerking van Capaver Glasvezelweefsel, waarvan de structuur door CapaTex Gloss 60 extra wordt geaccentueerd.
Eigenschappen	■ met water te verdunnen, milieu-sparend en reukarm ■ geschikt voor toepassing in de levensmiddelen-industrie ■ dampopen ■ waterdampdoorlatend $\mu d < 0,5 \text{ m}$ ■ hoge witheid ■ structuur van ondergrond blijft behouden ■ eenvoudig en snel te verwerken ■ minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij ■ zeer goed te reinigen ■ bestand tegen gangbare reinigings- en desinfecteermiddelen ■ uitstekende dekking ■ glansbehoudend, vergeelt niet
Materiaalbasis	Kunststof-dispersieverf
Verpakking	10 liter
Kleur	Wit.
	CapaTex Gloss 60 is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit vrijwel alle gangbare kleurenwaaiers met een reflectiewaarde van >70. Op grote oppervlakken materiaal van één charge verwerken. Brilljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn. Bij materiaal in kleur af fabriek vooraf naar de levertijden informeren.
Glansgraad	Glanzend, conform DIN EN 13 300
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.



Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

■ Natteslijtage:	Klasse 1
■ Dekking:	Klasse 2, bij een verbruik van 7 m²/l of 140 ml/m²
■ Maximale korrelgrootte:	fijn (< 100 µm)
■ Soortelijke massa:	ca. 1,3 g/cm³

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	–	–
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd glasvezelweefsel

Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Oppervlakken met schimmel

Vraag advies aan bij DAW Nederland.

Vorbereitung van de ondergrond

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken

Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Acrylaat voegkit

Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Let op!

Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

CapaTex Gloss 60 aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat.

Airless-spuitapparaat:

Verdunnen	max. 5 % met water
Airless-spuitapparaat	
Spuitdruk	150 - 180 bar
Spuithoek	40° - 50°
Spuitopening in Inch	0,017" - 0,019"
Pistoolfilter in MW	ca. 0,31 mm
Rolsysteem	
Spuitdruk	80 - 120 bar
Pistoolfilter in MW	ca. 0,31 mm

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Altijd een grond- en afwerklaag aanbrengen met CataTex Gloss 60.

Verfsysteem in wit:

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met CapaTex Gloss 60, onverdund of tot max. 5 % met water. Op ondergronden met een groot kleurverschil kan een extra grondlaag (verdund met max. 5 % met water) noodzakelijk zijn. Ondergrond met verschil in zuiging voorstrijken met CapaSil Primer.

Verfsysteem in kleur:

Bij intensieve kleuren een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer in een passende grondkleur. Materiaal voor gebruik goed doorroeren. Om rolbanen te voorkomen de verflaag vol maar gelijkmatig aanbrengen en na een korte wachttijd in één richting narollen. Bij randen altijd nat in nat werken. Bij intensieve kleuren moet uiterst nauwkeurig gewerkt worden.

Verbruik

Ca. 140 ml/m² per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Opmerkingen

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt. Bij Airless-spuiten materiaal goed doorroeren en zeven. Reparaties in de ondergrond kunnen zichtbaar blijven. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. Gebruik van desinfectiemiddelen op basis van fenol kan vergeling aan het oppervlak veroorzaken.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Cat. A/b) is max. 100 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl