Dupa-HaftGrund

Oplosmiddelhoudend, wit gepigmenteerd en aromaatvrij voorstrijkmiddel voor toepassing buiten.

Materiaal

Toepassing

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel. Geschikt voor licht poederende, oude verflagen en als hechtbrug op zwak zuigende, gladde oppervlakken. Als voorstrijkmiddel onder Duparol-muurverf.
Moet met een ander product worden afgwerkt, dan de hechting testen door een proef op het object.
Dupa-HaftGrund is **onverdund** geschikt voor gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat.

Eigenschappen

- toe te passen op gladde, matig zuigende ondergronden
- onverdund geschikt op polystyreen ondergronden
- heeft een verstevigende, nivellerende werking
- tot 0 °C te verwerken

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Wit.

Dupa-HaftGrund kan op kleur af fabriek worden geleverd. Informeer vooraf naar de levertijden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

- Soortelijke massa: ca. 1,2 g/cm^3

Aanvullende producten

- Duparol
- na volledig drogen afwerken met een muurverf op basis van dispersie of siliconenhars

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
–	–	–	+	+

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt



Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".
Verwerkingsmethode	Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.
Verdunnen	Dupa-HaftGrund onverdund gebruiken of verdunnen met max 20 % Dupa Fix Grund. Op polystyreen (EPS) Dupa-Haftgrund onverdund gebruiken.
Opbouw van het systeem	Dupa-HaftGrund in 1 of 2 lagen aanbrengen, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verbruik	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 180-220 ml/m². Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Dupa-HaftGrund is niet gevoelig voor vorst en kan tot 0 °C worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is Dupa-HaftGrund niet eerder dan na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd, soms wel tot meerdere dagen.
Gereedschap	Dupa-HaftGrund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of roller.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met DisboADD 419 of kwastenreiniger.
Opmerkingen	Dupa-HaftGrund niet met andere producten vermengen en alleen met Dupa Fix Grund verdunnen. Niet mengen met Duparol. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	**Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.** Bevat: Propaan-1-ol, 2-Methyl-1-propanol, N,N'-Ethaan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan een allergische reactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 750 g/l (2010). Dit product bevat < 490 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyvinylacetaathars, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, alcohol, water, additieven.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	**DAW NEDERLAND B.V.** Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.dawnederland.nl · email info@dawnederland.nl
DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be